

Prestatieverklaring

CE 14

(inzake verordening bouwproducten EU / nr. 305/2011)

0539-5040-2014-10

Unieke identificatiecode	5040-9 SMA NL 11A 70/100
Toepassing	Bestemd voor gebruik op wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden
Fabrikant	ACOB. B.V. Looveer 1B 6851 AJ Huissen
AVCP systeem	2+ en 4 (reactie bij brand)
Gehanteerde norm	EN 13108-5-2006 / (AC 2008)
aangemelde instantie	0620 KIWA Nederland BV.

Essentiele Kenmerken 1, Affinitiet tussen aggregaat en bitumen 2, Stijfheid 3, Weerstand tegen permanente vervorming 4, Weerstand tegen vermoeiing 5, Stroefheid 6, Weerstand tegen afslijting 7, Reactie bij brand 8, Geluidsabsorptie 9, Gevaarlijke bestanddelen 10, Duurzaamheid													
2, 3, 5, 8, 10	<table><tr><td>Korrelverdeling</td><td>Doorval</td></tr><tr><td>Zeef C 16</td><td>100</td></tr><tr><td>C 11,2</td><td>97</td></tr><tr><td>C 5,6</td><td>38</td></tr><tr><td>2 mm</td><td>25</td></tr><tr><td>63 um</td><td>9</td></tr></table>	Korrelverdeling	Doorval	Zeef C 16	100	C 11,2	97	C 5,6	38	2 mm	25	63 um	9
Korrelverdeling	Doorval												
Zeef C 16	100												
C 11,2	97												
C 5,6	38												
2 mm	25												
63 um	9												
2, 3, 5, 6, 8,10	<table><tr><td>Bindmiddelgehalte</td><td>6,6%</td></tr></table>	Bindmiddelgehalte	6,6%										
Bindmiddelgehalte	6,6%												
1, 2, 3, 4, 5, 9	<table><tr><td>Minimale Holle Ruimte</td><td>Vmin 4,0</td></tr><tr><td>Maximale Holle Ruimte</td><td>Vmax 4,0</td></tr></table>	Minimale Holle Ruimte	Vmin 4,0	Maximale Holle Ruimte	Vmax 4,0								
Minimale Holle Ruimte	Vmin 4,0												
Maximale Holle Ruimte	Vmax 4,0												
1, 2, 3, 4, 9	<table><tr><td>Minimale temperatuur mengsel</td><td>130 °C</td></tr><tr><td>Maximale temperatuur mengsel</td><td>170 °C</td></tr></table>	Minimale temperatuur mengsel	130 °C	Maximale temperatuur mengsel	170 °C								
Minimale temperatuur mengsel	130 °C												
Maximale temperatuur mengsel	170 °C												
2, 3, 4, 5, 8, 10	<table><tr><td>Minimale vullingsgraad</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Maximale vullingsgraad</td><td>NPD</td></tr></table>	Minimale vullingsgraad	NPD	Maximale vullingsgraad	NPD								
Minimale vullingsgraad	NPD												
Maximale vullingsgraad	NPD												
1, 4, 10	<table><tr><td>Afgedropen bindmiddel</td><td>NPD</td></tr></table>	Afgedropen bindmiddel	NPD										
Afgedropen bindmiddel	NPD												
1, 9	<table><tr><td>Watergevoeligheid</td><td>ITSR 80</td></tr></table>	Watergevoeligheid	ITSR 80										
Watergevoeligheid	ITSR 80												
6, 10	<table><tr><td>Weerstand tegen afslijting</td><td>NPD</td></tr></table>	Weerstand tegen afslijting	NPD										
Weerstand tegen afslijting	NPD												
7, 10	<table><tr><td>Reactie bij Brand</td><td>NPD</td></tr></table>	Reactie bij Brand	NPD										
Reactie bij Brand	NPD												
9, 10	<table><tr><td>Gevaarlijke bestanddelen</td><td>NPD</td></tr></table>	Gevaarlijke bestanddelen	NPD										
Gevaarlijke bestanddelen	NPD												

de prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011) onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

M. Kosman

LAB ACOB

Huissen, 20 oktober 2014

